

JUHEND:**PUIDUST AVATÄIDETE HOIUSTAMINE JA KAITSMINE EHTUSPROTSESSI AJAL**

Puidust aknaid ja uksi (edaspidi Tooteid) tuleb ehitamise ajal kaitsta ehitusprotsessi mõjude eest.

HOIUSTAMINE JA KAITSMINE ENNE PAIGALDAMIST.

1. Tooted tarnitakse ehitusobjektile pakendatuna puitalusel. Kaitseks tolmu ja sademete eest on alusele pakendatud Tooted kaetud kilega. NB! Kile tuleb eemaldada pakendilt esimesel võimalusel, et vältida veeauru kondenseerumist kile alla. Killesse pakendatud Tooted ei tohi hoiustada ilmastikutingimuste mõju käes (sademed, päikese UV-kiirgus) ega liigniiskes ja tolmuses ruumis.
2. Tooted tuleb ehitusobjektile ladustada vertikaalselt kuivas ja hea ventilatsiooniga ruumis.
3. Võimalusel tuleb ladustada Tooted eksploatatsiooni asendis st alumine lengipuu vastu pörandat. Tooted ei tohi jääda paindeasendisse.
4. Ladustatud Tooted peavad olema korralikult suletud asendis.
5. Kui Tooted toetatakse toele, tuleb veenduda, et tugi oleks piisavalt tugev hoidmaks Toodete raskust,
6. Toepunktides ja Toodete ladustamisel üksteise vastu tuleb kasutada pehmendusmaterjali või kinnitada Tooted väliskülgedelt puitliistudega, nii et jääks Toodete vahele tühimik.
7. Ladustatud Tooted tuleb kaitsta kahjulike mõjude sh liigniiskus, ehitustolm, ehitussegud, maalrivärvid, lõikamis- ja keevitussademed jmt eest.

TOODETE KAITSMINE PÄRAST PAIGALDUSTKaitsmine liigse niiskuse eest

1. Ehitise ruumides kus on Tooted paigaldatud ei tohi olla liigniiskust.
2. Sein-, lae- ja katusekonstruktsioonid peavad olema kuivad ning katus peab olema vettpidav nii, et sademed ei kahjustaks Tooteid.
3. Tooted ei tohi kokku puutuda märgade materjalidega (betoonisegu, tasandus- ja muud segud, krohv jne.).
4. Märgade protsesside (betoneerimine, töö märgade segudega, krohvimine jms.) teostamisel eralduv vesi, aur ja niiskus võivad kahjustada Tooteid. Märgade protsesside teostamisel peab olema tagatud ruumides piisav temperatuur ja ventilatsioon nii, et veeaur ja niiskus ei kondenseeru Toodetele. Ruumide kütmist ja ventileerimist tuleb jätkata kuni on välistatud niiskuse kondenseerumine Toodetele.

NB! Eelpooltoodud nõuete mittejärgimine kahjustab Tooteid. Liigniiskuse tagajärjel Toodete puitosad paisuvad ja deformeeruvad, liimliited ja ühendustapid võivad puruneda, värvikiht võib hakata kooruma ja metallosad võivad korrodeeruda.

Puidust aknad ja ukSED ei tooda niiskust ja kondensaati, kondensaati akendele ja ustele tekib ruumi niiskusest. Niiskus tuleb eraldada piisavat temperatuuri hoides ventileerimise teel.

Kaitsmine muude mõjude eest

1. Tooteid tuleb kaitsta ehitustolmu eest, sest ehitustolm kahjustab suluse- ja lukumehhanisme
2. Tooteid tohib kaitsta ainult nende teipidega, mis on ette nähtud puitakende ja -uste teipimiseks. NB! Kontrollida teibi sobivust ja peal hoidmise aega puidust akendel ja ustel kasutamisel!
3. Tooteid peab kaitsma igasuguste pritsmete eest, mis võivad kahjustavad puitosi ja klaasipindasid.
4. Teip jmt kaitsvad materjalid tuleb Toodelelt eemaldada koheselt peale tööde lõppu , et tagada puitosade optimaalne niiskus ning teibi kerge eemaldumine viimistlust kahjustamata.
5. Tooteid peab kaitsma keevitamisel ja lõikamisel tekkivate sädemete eest.