

TOODETE KVALITEEDI VISUAALSE HINDAMISE JUHEND

Käesoleva juhendi järgi hinnatakse visuaalselt värvitud puitakende, puidust välisuste, puitfassaadide, puidust aknalaudade ja puitpostide pinnakvaliteeti. Pinnad võivad olla kaetud katva värviga või läbipaistva lasuuriga.

Mõisted

Aken- seinä või kaldkatuse avasse monteeritud ehituselement, mis laseb valgust läbi ja mida on võimalik kasutada ka õhutamiseks.

Välisuks- uks, mis eraldab välis- ja sisekliimat.

Aken ja välisuks on ehitustooted, mis on toodetud vastavalt riiklikes tootestandardites, riiklikes tehnilistes tunnustustes ja teistes ehitustooted käsitlevates riiklikes tehnilistes kirjeldustes ja normides nõutule. Akende ja välisuste kohta kehtib Euroopa standard EVS-EN 14351-1.

Aknad, välisused ja fassaadid toodetakse lamell-liimpuidust (sõrmjätkatud või sõrmjätkamata).

Lamell-liimpuit- ehituspuidu element, mis on koostatud kahest või enamast kihist, mis võivad sisaldada ühte või enam külgnelat lamelli.

Kuiva kihi paksus- viimistlusvahendite tootja poolt ette nähtud kuiva viimistluskihi paksus peab olema 100 (+/- 20) µm. Kuiva kihi paksuse mõõtmistulemusi mõjutab mõõdetava pinna looduslik struktuur. Meranti- ja tammepuidust toodete kuiva kihi paksust puidu loodusliku struktuuri tõttu teostada ei saa. Kuiva kihi paksuse mõõtmisel arvutatakse erinevate piirkondade mõõtmistulemustest kaalutud keskmine.

Pragu (kitsas) lõhe, pilu, mõra.

Pinnakvaliteeti vaadeldakse ca 2 m kauguselt hajusas päevavalguses vastavuses tavapärasele ruumikasutusele

1. NÕUDED JA LUBATUD TOLERANTSID

| Tunnus | Nõuded |
|--------|---|
| 1.1 | Hööveldamisjalg, kineetiline laine ≤ 2,0 mm lubatud. |
| 1.2 | Puidukiud Kattevärv peab puidukiud täielikult katma. |
| 1.3 | Liimijäägid Vuuride juures võib max 3 mm laiselt esineda liimijääke, pinnal liimijääke olla ei tohi. |

J-50 v04 Garantiitingimused Lisa 1

| | | |
|------|--|---|
| 1.4 | Kinnitusvahendid | Kinnitusvahendid ei tohi olla roostes. Süvistatud kinnituskohtade eristumine on lubatud. Tehniliselt ette nähtud kruvikinnituse või naeltega kinnituse puhul on lubatud kruvide ja naelte nähtavale jäämine. Kahepoolse teibi kasutamisel on teibi alla jäävad õhumullid lubatud. |
| 1.5 | Vuugid | Klaasiliistu ja raami vaheline vuuk ja detailide ühenduskoha vuuk võib olla $\leq 2,0$ mm. |
| 1.6 | Otsapind | Otsapinnad ei pea olema lihvitud. Ümardatud servad otsapindadel ja rebenenud kohtade parandused on lubatud. |
| 1.7 | Muljumised | Muljutud kohad pindalaga $\leq 5,0$ mm ² või sügavusega ≤ 2 mm, on lubatud kohtades, mis peale paigaldamist suletud akende puhul ei ole enam nähtavad. |
| 1.8 | Puidupoovid | Poovid peavad olema värviga kaetud, poovid võivad sõltuvalt puiduliigist erinevalt eristuda. |
| 1.9 | Aastaringid | Puidud käituvad erinevalt ja reljeefselt eristuvad aastaringid on lubatud. |
| 1.10 | Liim- ja sõrmtappühendused, paigad, oksakohad. | Reljeefselt eristuvad kohad on lubatud. Viimistluse defektiks ei loeta niiskus- ja/või temperatuurirežiimide muutumisest tingitud liimühenduste, paranduskorkide ja sõrmtapi liimivuugi kontuuri, oksakohtade piirjoonte, puidusüü jms toodete värvikihi alt nähtavale ilmumist seni kuni viimistluskiht ei ole kahjustatud (pragunenud, irdunud vms). Vt p 1.2. Sõrmjätkamata männipuidust avatäidetel võib sõrmjätk esineda 2 m pikkustel ja pikematel profiilidel üks sõrmjätkatud koht 1m kohta. |
| 1.11 | Vaigu eraldumine | Sõltumata pealispinna kattevärvist ei saa vaigurikka puidu (nt mänd) kasutamisel vältida vaigu eraldumist. Vaigu eraldumine on lubatud, seda ei loeta puuduseks ja see ei mõjuta toodete deklareeritud toimivust. |
| 1.12 | Värvitooni erinevused | Värvitoon võib puidu omadustest sõltuvalt vähesel määral erineda ning aja jooksul erinevalt muutuda. Läbipaistvate lasuuridega värvitud toodetel on lubatud puidu looduslikust toonierinevusest ja struktuurist tulenevad värvikihi toonierinevused ja varjundid. Värvikihi voolamine vähesel määral on lubatud. Objektil paigaldatud toodetele pintsliga või rulliga tehtavad värviparandused (üle värvimine) ja sellest tulenev värvikihi struktuurierinevus võrreldes tehases värvitud värvikihi struktuuriga on lubatud. Eespoolnimetatud värviparandused ja üle värvimine ei mõjuta toodete deklareeritud toimivust. |
| 1.13 | Silikoonimine | Silikoonühendus peab täies ulatuses hermeetiliselt täitma puidu ja klaaspaketi vahelise vuugi. Joone paksuse kõikumine on lubatud +/- 2 mm. Ebatasasused nurkades on lubatud. Silikooni sees olevad õhumullid ($\leq 2,0$ mm ²) ja triibud ($\leq 1*5,0$ mm) on lubatud ja need ei halvenda ühenduskoha hermeetilisust. Mõningased silikoonijäägid klaaspakettidel ja puidul on lubatud. Silikoon on peale kuivamist pindadelt hõlpsasti eemaldatav. |
| 1.14 | Klaaspaketid | Klaaspakettide kvaliteeti hinnatakse vastavalt tootja juhendile: https://glassolutions.ee/et/klaasiteave , http://bodesa.lt/en/glass_packets/permitted_values_for_insulating_glass Klaaspaketi vaheliistu liitekohal pole kindlat asukohta. Liitekohad on lubatud paketi perimeetri igal küljel. Ebatasasused vaheliistude nurkades on lubatud. Vaheliistude kõrguse kõikumine on lubatud $\leq 2,0$ mm. |

J-50 v04 Garantiitingimused Lisa 1

| | | |
|------|-------------------|--|
| 1.15 | Alumiiniumkatted | Alumiiniumprofiilide nurgaühendustes on lubatud vahe $\leq 0,5$ mm. $0,1 \text{ m}^2$ suurematel alumiiniumpindadel on lubatud mõningane pinna lainetus. Alumiiniumi pinnal on juuskriimustused lubatud. Kattealumiiniumi tasapinnalisuse kõikumine +/- 3 mm on lubatud. |
| 1.16 | Hooldus ja remont | Tooted peab vähemalt üks kord aastas üle kontrollima ja hooldama- http://www.lasita.ee/wp-content/uploads/2018/02/AS-Lasita-Aken-Toodete-hooldusjuhend_Garantiitingimused-Lisa-3.pdf Tooteid võib parandada objektil (klaaspaketi ja klaasiliistude vahetamine, üle värvimine, suluste ja tihendite vahetamine jne). Parandustööd ei mõjuta toodete deklareeritud toimivust. |

Käesoleva juhendi väljatöötamisel on lähtunud järgnevatest dokumentidest ja Lasita Aken AS tehnilistest võimalustest.

1. Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord
<https://www.riigiteataja.ee/akt/130072013002>
2. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
<http://www.eetl.ee/et/avataited>
3. EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016 Aknad ja ukсед. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed
4. EVS-EN 14080:2013 Puitkonstruktsioonid. Lamelliimpuit ja plankliimpuit. Nõuded
5. EVS-EN 15497:2014 Sõrmjätkatud ehituslik täispuit. Teostusnõuded ja tootmisele esitatavad miinimumnõuded
6. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:ET:PDF>